


UN-AS1900-50 [積雪寒冷地用]

[1.5mスパン]

S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)





吊りバンド

S=1:4

ワイヤメッシュ図


() 内は芯径を示す。



A部取付図


S=1:6

a~a' 断面図



B部取付図


S=1:6



C部取付図


S=1:6

パネルと柱の位置関係



D部取付図

S=1:6



設計条件

風 荷 重 . . . 昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪 荷 重 . . . 積雪深さ3.0m以下(雪密度0.3t/m³)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件 . . . 長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

凍土深さ30cmとする。

備考

1. 外装について

- | | | |
|---|-----|------------------------------------|
| ・主柱、笠木、押え金具
ジョイント(笠木ジョイントは除く)
ワイヤメッシュ | ... | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・バ ン ド | ... | 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂
粉体塗装 |
| ・笠木端ジョイント
吊りバンド | ... | 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・U 型 金 具 | ... | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上防錆着色処理 |
| ・ボルト、ナット | ... | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |